REVAT® PROTEC

LIQUIDE HYDROPHOBE ET PROTECTEUR

DESCRIPTION

REVAT PROTEC est une solution d'imperméabilisation et de protection qui pénètre facilement à l'intérieur de la céramique et du mortier ; de cette manière, il forme une barrière contre le passage de l'humidité, évitant les taches et les efflorescences.

Présentation en deux versions :

- base eau **(REVAT PROTEC ACU)**
- base organique **(REVAT PROTEC ORG)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	REVAT PROTEC ACU	**REVAT PROTEC ORG**
Aspect	Liquide	Liquide
Densité à 20ºC	1,1 ± 0,10 g/cm^3	0,75 ± 0,05 g/cm^3
Solvant	Eau	Organique
Température d'application	+5ºC à +35ºC	+5ºC à +35ºC
pH	> 12	–
Comportement au feu	Ininflammable	Inflammable

REVAT PROTEC

APPLICATIONS

Traitement de pièces de céramique absorbantes : grès, Terracotta, etc.
Protection de revêtements céramiques dans les cuisines, les salles de bain, etc.
Traitement de façades en pierre naturelle, briques et autres matériaux poreux.

PROPRIÉTÉS

Excellente capacité de pénétration.
Protection contre salpêtres, humidités, poussière, etc.
Évite l'apparition d'efflorescences.
Ne modifie pas la texture originale du support.
Résiste aux détergents et aux produits de nettoyage domestiques.

MODE D'EMPLOI

Le support doit être résistant, avoir pris complètement et ne pas avoir de poussière, peinture, graisse, etc.
En cas d'efflorescences, restes de ciment ou de produit de scellement des joints, il faut d'abord les éliminer avec **DESINCRUSTANTE DE CEMENTO.**

REVAT PROTEC - ACU : Il faut diluer avec 3 ou 4 parties d'eau et appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
S'agissant d'un produit en solution aqueuse, il est conseillé de l'appliquer sur des matériaux secs pour obtenir un traitement correct.
Appliquez sur la surface une seule fois.

REVAT PROTEC - ORG : À appliquer directement sur le support, sans diluer, à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
Sur les surfaces très poreux, après séchage de la première couche, il convient de répéter le traitement pour obtenir de meilleurs résultats.

Pour les deux produits, appliquez uniformément sur toute la surface, évitant l'accumulation de produit dans quelques zones car cela se verrait après séchage.
Faites toujours un test avant le traitement pour vérifier s'il n'y a pas de changement de nuance de couleur du support à traiter.
L'effet de l'hydrofugation s'obtient 3 jours après avoir appliqué le produit.

RENDEMENT

- **REVAT PROTEC - ACU** est une solution concentrée et doit toujours être dilué avec de l'eau. En cas d'échec á le false, peuvent apparaître des taches blanchâtres.
- Ne pas projeter le matériau sur des matériaux sensibles aux alcalis (aluminium, alliages légers, bois), car c'est un produit alcalin.
- Évitez le contact direct avec le produit.
- Utilisez des lunettes de protection et des gants en polyéthylène ou en plastique.
- Évitez d'inhaler les vapeurs. Travaillez dans des endroits bien aérés.
- À conserver hors de portée des enfants.

RENDEMENT

La consommation dépend de la porosité du matériau sur lequel il est appliqué, de l'intensité du traitement et du système d'application. À titre d'orientation, la consommation est la suivante :
REVAT PROTEC - ACU :
1 litre tous les 10-15 m^2.
REVAT PROTEC - ORG :
1 litre tous les 7-10 m^2.

PRÉSENTATION

En bidon plastique de 5 et 25 litres.

STOCKAGE

En emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité : 2 ans.
Dans certains cas et après un certain temps passé au magasin, il peut apparaître des petits grumeaux brun rouge, qui n'endommagent pas l'efficacité du produit.
REVAT PROTEC - ORG doit être stocké dans des locaux aérés et en dehors de la portée de points de chaleur intense.

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE : Toute l'information faisant référence aux conditions d'utilisation, emploi, stockage, transport et élimination de résidus de produits chimiques est disponible dans la Fiche de Sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit se faire conformément aux lois en vigueur et le consommateur final du produit en est responsable.
NOTE LÉGALE : Les données contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et nos connaissances techniques, et obtenues à partir de tests en laboratoire et de la bibliographie. Toute autre application du produit nonindiquée sur cette fiche n'est pas du ressort de notre responsabilité. Les données concernant les dosages et consommation ne sont indiquées qu'à titre d'orientation et basées sur notre expérience ; elles sont susceptibles de changement dû aux conditions atmosphériques et au chantier. Pour obtenir les dosages et consommations corrects, un test ou un essai doit être fait sur place sous la responsabilité du client. Pour tout doute ou éclaircissement additionnel, veuillez consulter notre département technique. La fiche technique valable est toujours la dernière version publiée sur le site www.propamsa.es. Janvier 2015.